

Abholbetonsortenverzeichnis

Öffnungszeiten Betonmischanlage Tressau

Stand: 04.05.2026

Montag bis Freitag von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr
und Samstag von 7:00 Uhr - 12:00 Uhr

Sorte	Festigkeits- klasse	Konsis- tenz	Größt- korn	Expo- sitions- klasse	Anwendungs- bereich	Preis in EUR
2011	BM 12/15	F1	0-8mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	153,50
2012	BM 12/15	F1	0-16mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	151,50
3011	BM 16/20	F1	0-8mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	155,50
3012	BM 16/20	F1	0-16mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	152,50
4011	BM 20/25	F1	0-8mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	157,50
4012	BM 20/25	F1	0-16mm	X0	Fundamente/Randsteine/Pflasterbeton	154,50
4121	BM 20/25	F2	0-8mm	X0	Fundamente/Bodenplatte innen/Mauern	158,00
4122	BM 20/25	F2	0-16mm	X0	Fundamente/Bodenplatte innen/Mauern	155,00
5121	BM 25/30	F2	0-8mm	X0	Randsteine/Bordsteine/Gartenmauer	161,00
5122	BM 25/30	F2	0-16mm	X0	Randsteine/Bordsteine/Gartenmauer	158,00
5011	BM 25/30	F1	0-8mm	X0	Bodenplatte/Außenbereich	165,00
5012	BM 25/30	F1	0-16mm	X0	Bodenplatte/Außenbereich	162,00
5331	BM 25/30	F3	0-8mm	X0	Bodenplatte/Schalungsfüllbeton/Außenbereich	168,50
5332	BM 25/30	F3	0-16mm	X0	Bodenplatte/Schalungsfüllbeton/Außenbereich	165,50
9320-2	EM 320kg	F2	0-2mm		Zimmerestrich	174,00
9320-8	EM 320kg	F2	0-8mm		Zimmerestrich	171,00
9400-8	EM 400kg	F2	0-8mm		Garagenestrich	186,00
9400-2	SM 600kg	F1	0-2mm		Sandbeton zum Fugenverfüllen/schlämmen	208,00
9500	Einkornbeton	F1	2-8mm		Terrassenplatten/sickerfähige Schichten	161,50
70583	Verzögerer				Bis ca. 4 Stunden verlängerte Verarbeitungszeit	8,00
79999	Grundproduktionskostenpauschale				Je Abholung	7,50
89999	Flaschenrüttler leihweise				Für 3h, Rückgabe in gereinigtem Zustand	15,00

Preisangaben verstehen sich pro 1m³ und jeweils zzgl. MwSt.

BM = Betonmischungen

EM = Estrichmischungen

SM = Sandmischungen

Einkornbetone (bzw. auch Monokornbetone genannt) sind wasserdurchlässige Drainbetone

0-2mm bedeutet reine Sandmischungen bis 2mm

0-8mm bedeutet max. Größtkorn 8mm

0-16mm bedeutet max. Größtkorn 16mm

F1 = steif, erdfeucht, Verdichtung durch Stampfen

F2 = plastisch, Verdichtung durch Stampfen, eingeschränkt auch mit Innenrüttler

F3 = leicht verarbeitbar, vor allem zum Verreiben und Glätten, Verdichtung mit Innenrüttler (Flaschenrüttler)

Allgemeine Hinweise:

Die durchschnittliche Verarbeitungszeit für Frischbeton beträgt, je nach Witterung, ca. 90min. Mit der Zugabe eines Verzögerers kann diese auf ca. 3-4 Stunden verlängert werden. Um ein vorzeitiges Austrocknen und Abbinden des frisch gemischten Betons während der Fahrt, etwa durch Sonneneinstrahlung und Wind zu verhindern, muss dieser beim Transport abgedeckt werden.

Frischbeton hat je nach Sorte ein Gewicht von ca. 2.300kg/m³, also 230kg/100l. Bitte beachten Sie die Zuladungsmöglichkeit Ihres Fahrzeuges bereits vor der Bestellung. Die Ladungssicherung obliegt allein dem Fahrzeugführer. Für etwaige Schäden durch eine mangelhafte Ladungssicherung übernehmen wir beim Abholer oder an weiteren Dritten keine Haftung.

Bei Temperaturen unter 5°C erfolgt der Einbau auf eigene Gefahr. Bei Frost bleibt unsere Mischanlage grundsätzlich geschlossen. Die Betriebsbereitschaft unserer Abholbetonanlage können Sie jederzeit unter www.baustoffe-wolf.de in Echtzeit anhand der Statusanzeige dort prüfen. Bitte tun Sie dies idealerweise vor jeder geplanten Abholung, um Ihnen möglicherweise Unannehmlichkeiten zu ersparen, da hierüber bspw. auch unerwartete Ausfälle in Echtzeit weitergegeben werden. Nutzen Sie das Informationsangebot insbesondere außerhalb der Hauptsaison; fragen Sie in der Nebensaison Bedarfe generell an, da wir bei genügend Nachfrage und ausreichender Witterung die Anlage gerne für Sie in Betrieb nehmen. Arbeitszeiten der Betonmischanlage außerhalb der Regelöffnungszeiten sind auch in der Hauptsaison möglich, müssen jedoch rechtzeitig mit uns vereinbart werden.

Unsere Abholbetone werden angelehnt an die DIN EN 206:2021-06 produziert, jedoch nicht nach derselben Norm überwacht. Es handelt sich deshalb um „Beton nach Eigenschaften“, etwa für den Landschaftsbau. Dieser ist somit nicht für den Einbau bei statisch relevanten Bauteilen oder Korrosions- und weiteren Angriffsrisiken geeignet.

In unserer Anlage in Tressau verwenden wir die Zementsorte CEM II/A-LL 42,5N.

Im Betonpreis sind die Kosten für CO₂-Abgaben, Energiezuschläge und die verauslagten Mautkosten einkalkuliert. Die kleinste Abgabemenge beträgt grundsätzlich 0,15m³. Um Ihnen gerechte und günstige Betongrundpreise anbieten zu können, erheben wir eine Grundproduktionskostenpauschale pro Abholung.